



## Olej na pracovní desky [eco]

### - Arbeitsplatten-Öl [eco] -

Na bázi obnovitelných surovin, s atestem pro kontakt s potravinami



Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	360	672
	Balení	3 x 0,375 l	3 x 0,75 l
	Typ balení	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	83	01
	Číslo výrobku		
bezbarvý	7697	■	■
přírodní vzhled	7698	■	■

#### Spotřeba



cca. 40 - 50 ml/m<sup>2</sup> na nátěr

Spotřeba je silně závislá na savosti dřeva a posledním předbrusu.

2 nátěry, tence natřít nebo stírat.

Přebytek materiálu odstraňte, po každém nátěru, po cca 20 - 30 minutách pomocí bavlněného hadříku bez žmolků.

#### Oblasti použití



- Dřevo v interiéru
- Stolní a pracovní desky
- Dřevěné kuchyňské nářadí
- Hračky pro děti, dětské židličky
- Vysoce kvalitní nábytek z masivního dřeva
- Barevný odstín "natureffekt" pouze pro světlá dřeva např. dub, jasan & smrk

#### Vlastnosti výrobku

- Na bázi obnovitelných surovin: minimálně 90%
- Veganský výrobek, bez přísad živočišného původu, na základě nám předložených informací: např. od dodavatelů surovin a použitými výrobními procesy
- Jednoduché zpracování
- Prosakuje do hloubky a zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva
- Trvanlivý, nešpiní se, odolný
- Dobrá odolnost vůči vybraným, v domácnosti běžným prostředkům, podle DIN 68861, 1B (např. voda, cola, pivo, čaj, káva, víno a čisticí prostředky)
- Recyklovatelný kovový obal



## Údaje o výrobku

Pojivo	Alkydové pryskyřice na bázi obnovitelných surovin
Hustota (20 °C)	cca. 0,96 g/cm <sup>3</sup>
Viskozita	cca. 500 mPas
Zápach	Jemný
Stupeň lesku	Matný

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

## Certifikáty

- **DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"**
- **Unbedenklichkeitserklärung Lebensmittelkontakt**

## Další informace

- **Verarbeitung von ölbasierten Produkten im Tuchauftrag**
- **Pflege von geölten Flächen**

## Systémové produkty

- **MultiSil (7380)**

## Přípravné práce

- **Požadavky na podklad**  
Podklad musí být čistý, bez prachu, suchý, bez mastnoty, bez oddělovacích se částic a odborně předpřipraven.  
Vlhkost dřeva: 8-12%
- **Příprava podkladu**  
Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.  
Mastná dřeva obsahující pryskyřice očistěte pomocí prostředku Ředidlo a čistič (Verdünnung & Pinselreiniger).  
Konečné předbroušení dřeva nábytkových povrchů nebo podobných nesmí být jemnější než P 180

## Zpracování



- **Podmínky při zpracování**  
Teplota materiálu, okolí a podkladu: minimálně +15 °C až do max. +30 °C  
  
Materiál dobře promíchejte.  
Naneste tenkou vrstvu pomocí plochého štětce nebo válečkem.  
U dřeva s různou intenzitou nasávání zajistěte rovnoměrné rozložení pomocí zahlazení.  
Přebytečný materiál odstraňte pomocí bavlněného hadříku bez žmolků po každém nátěru po cca 20 - 30 minutách.  
Pro nábytek používejte gázu nebo lněný hadr.  
Druhý nátěr nanášejte po zaschnutí přes noc, bez mezibrusu.  
Do vnitřních částí skříněk a šuplíků nanášejte pouze jednu tenkou vrstvu pomocí lněného hadříku.

## Upozornění při zpracování



Zkušebním vzorkem si ověřte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.  
Při práci a sušení zajistěte důkladné větrání.  
Nebezpečí samovznícení (DGUV Information 209-046)  
Nesmí být používán na stejném pracovišti společně s NC-laky nebo mořidly; znečištěné textilie (např. čisticí hadříky, pracovní oblečení) ukládejte do protipožární odpadové nádoby a zlikvidujte.

- **Schnutí**  
Přetíratelný: po zaschnutí přes noc  
V prvních dnech: opatrné zacházení (např. zatěžování vodou)



Doporučená doba schnutí před izolací výrobkem Multi-Sil: >7 dní (okamžitě odstraňte zbytky výrobku Glättmittel).  
Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu  
Schnutí je závislé na druhu dřeviny a sací schopnosti podkladu.  
Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu, jako i přebytky materiálu na nenasákavých místech schnutí prodlužují.

■ **Ředění**

Připraven k použití

**Upozornění**

V případě potřeby (i v obzvláště zatížených oblastech) vyčištěné plochy dodatečně ošetřete.  
Vodní mapy nebo fleky na nábytku očistěte pomocí brusné ocelové vlny (hrubost 000)  
Dodržujte "Návod k údržbě olejovaných povrchů a podlah".


**Nářadí / čištění**



Plochy štětec, válečky s krátkou délkou vláken velur nebo moher.  
Balíky gazy/bavlněný hadřík bez žmolků.

Pracovní nářadí očistěte ihned po aplikaci pomocí ředidla nebo čističe na štětce.  
Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

**Skladování / trvanlivost**



Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

**Bezpečnostní údaje**

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

**Upozornění na likvidaci  
odpadů**

Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

**Bezpečnostní informace  
v souladu s nařízením  
RAL**

Skladujte mimo dosah dětí.  
Při stříkání používejte kombinovaný filtr A2/P2.  
Při broušení používejte prachový filtr P2.  
V době zpracování a sušení zajistěte dostatečné větrání.  
Při práci s barvou nejezte, nepijte, ani nekuřte.  
Při zasažení očí a kontaktu s kůží ihned důkladně vypláchněte vodou.  
Nevypouštějte do kanalizace, vodních toků nebo do země.  
Nářadí očistěte ihned po použití pomocí vody a mýdla.  
K recyklaci odevzdávejte pouze nádoby beze zbytků.  
Tekuté zbytky materiálu odevzdávejte do sběrného místa pro staré barvy.

**Obsah VOC podle  
směrnice Decopaint  
(2004/42/EG)**

Mezní hodnota EU pro výrobky (Kat.A/e): max. 700 g/l (2010).  
Tento výrobek obsahuje < 700 g/l VOC.



Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.