

Technické specifikace

Spárovka dub, buk, jasan, javor, akát, ořech, třešeň, smrk, modřín, jedle.
Průběžná lamela - cink délkové napojení.

Kvalita AB,BC,CC	AB, BC, CC
Délka 300 mm – 6000 mm	300mm – 6000mm
Šířka 40 mm – 1250 mm	60mm – 1220mm
Tloušťka 15 mm – 60 mm standardně po dohodě 60 – 100 mm	20 mm – 60 mm standardně, 20 mm – 100 mm po domluvě
Šířka lamel 40 – 120 mm standardně po dohodě 40 – 45 mm	40 mm – 120 mm standardní výroba, 40 mm – 45 mm po domluvě

Vlhkost dřeva 10% +/-2%

TIP! Přírozenou vlastností masivního dřeva je, že mění tvar v závislosti na prostředí a vlhkosti. Může se stát, že se masivní stolové desky mírně prohnou. Toto je přirozená vlastnost dřeva. Proto nabízíme za příplatek možnost vyztužit masivní stolové desky ze spodní strany ocelovými profily.

Základní charakteristika:

Jednovrstvé lepené desky z přírodního dřeva. Spárovka odolává krátkodobému omytí vodou, avšak nikoli dlouhodobému namáhání vlhkostí a povětrností. Výrobky ze spárovky je možno povrchově upravit libovolnou povrchovou úpravou, anebo ponechat v přírodním stavu.

Použití:

Výroba prvků pro interiér - police, regály, obklady stěn.

Technická data

Emisní třída	E1
Třída chování při požáru	Ds2-d2, d0
Vlhkost dřeva	10 ± 2 %
Rozměrová tolerance v tloušťce	± 0 / ± 0,3 mm
Rozměrová tolerance v šířce	± 0 / ± 2,0 mm
Rozměrová tolerance v délce	± 0 / ± 3,0 mm
Lepidlo	D4
Síla lepené spáry	Max. 0,2 mm

Kvalitativní specifikace - „Technická spárovka“

- bez specifických požadavků na kvalitu
- povrch jednostranně uzavřený, výrazná kresba dřeva
- přípustné větší suky a smolníky, křemenčitost, dřeň i zabarvení
- připouští se trhlinky na povrchu, ojediněle i vypadlé suky
- povolená tvrdá hniloba
- nepovolují se mechanické a výrobní vady, kůra, napadení hmyzem, měkká hniloba