

Technický list

Aidol[®] Langzeit-Lasur

Číslo výrobku: 2234-2248

Lazura na dřevo s obsahem rozpouštědel v 10 různých barevných odstínech a bezbarvá.

Vlastnosti výrobku:

Barevná lazura Aidol Langzeit-Lasur je přípravkem na ošetření venkovního a interiérového dřeva bez obsahu biocidních látek, vyrobená na bázi různých alkydových pryskyřic. Přípravek upravuje vlhkost a odpuzuje vodu, neloupe se a je pigmentován tak, aby byl odolný vůči působení světla a povětrnostním vlivům.

Výrobek je zkoušen dle DIN EN 71-3 „Bezpečnost dětských hraček – migrace stanovených prvků“.

Oblasti použití:

K dekorativním a ochranným úpravám jehličnatého a listnatého dřeva, jako např. obednění, dřevěných obkladů, obložení dřevěnými deskami, oken, dveří. Rovněž pro dodatečnou barevnou úpravu nosných a výtuzných dřevěných dílů impregnovaných dle DIN 68 800 díl 3 ochranným prostředkem na dřevo.

Zpracování:

Přípravek se nanáší štětkou nebo válečkem. Dřevo musí být dokonale zbaveno prachu, nečistot, mastnoty a vosku. Dřevěné díly s vysokým obsahem pryskyřice předem omyjte ředidlem V 101. Uvolněné zbytky starých nátěrů odstraňte. Nátěry, které pevně drží, zbruste. Nové neošetřené dřevo určené pro venkovní prostředí napřed natřete barevnou vysoce ochrannou lazurou např. Aidol Imprägnierlasur nebo Aidol HK-Lasur 2000. Přípustná vlhkost jehličnatého dřeva činí max. 25 %, u listnatého max. 20 %. U oken a venkovních dveří vlhkost dřeva max. 15 %.

Lazuru Aidol Langzeit-Lasur nanášejte měkkou štětkou po směru vláken. Nejlepšího dekorativního účinku dosáhnete tak, když ošetřenou plochu cca pro 15 minutách znovu přejetete vymačkanou štětkou. Nátěr lazury proveďte minimálně dvakrát. Při každém nanášení lazura ztmavne a zvýší se její lesk. Každý nátěr vždy na ošetřovaném dřevě vyzkoušejte. Čelné plochy řeziva chraňte proti nasávání vody několikerým nátěrem lazury Aidol Langzeit-Lasur v odpovídajícím barevném odstínu. Okna je nutné natřít třikrát. Všechny barevné odstíny lze navzájem míchat. Obsah nádoby před upotřebením i během práce důkladně protřepte nebo promíchejte. Po ukončení práce nádobu dobře zavřete.

Upozornění:

Přípravek Aidol Langzeit-Lasur je připraven k okamžitému použití. Není agresivní vůči kovům a sklu.

Po zaschnutí může přijít do styku s umělými hmotami a živými materiály.

Přípravky Aidol Langzeit-Lasur farblos (bezbarvý) a hemlock (tsuga) nepoužívejte jako jediné prostředky na ochranu vnějších ploch přímo vystavených povětrnostním vlivům.

Pracovní nářadí a čištění:

Pracovní nářadí vyčistěte okamžitě po použití ředidlem V 101. Zbytky po čištění řádně zlikvidujte.

Spotřeba / nanášené množství:

1. nátěr: cca. 100 ml /m².
2. nátěr: cca. 60 ml/m².

Schnutí:

Při 20 °C a 65% relativní vzdušné vlhkosti ca. 12 hodin. Při nižších teplotách a vyšší vzdušné vlhkosti se doba schnutí prodlužuje.

Ředění:

V případě potřeby ředidlem V 101.

Skladovatelnost:

Skladovatelnost: V originálních uzavřených nádobách při skladování v chladu a suchu minimálně 2 roky.

Údaje o výrobku:

Hustota:	cca. 0,92 g/cm ³
Viskozita:	cca. 17 s DIN 4 výtokový pohárek
Pojidlo:	alkydové pryskyřice
Pigmentace:	světlostálé, vysoce transparentní pigmenty
Zápach:	jako rozpouštědlo, po zaschnutí bez zápachu
Bod vzplanutí:	cca. 63 °C
Dodání:	nádoby z bílého plechu po 0,75 l; 2,5 l; 5 l a 30 l
Barevný odstín:	2234 šedostříbrný 2235 bílý 2239 dub světlý 2236 tsuga 2238 dub rustikální 2240 bezbarvý 2242 ořech 2243 eben 2244 týk 2245 jedle 2246 borovice 2248 palisandr 2237 ostatní barevné odstíny (min. 5 l)

Bezpečnost:

Při práci s přípravkem a při jeho skladování dodržujte obvyklá ochranná opatření.

Bezpečnostní pokyny: Nevdechujte páru/aerosol.
Používejte pouze v dobře odvětraných místnostech.
Při požití okamžitě vyhledejte lékaře a předložte obal nebo etiketu.

Likvidace:

Zbytky výrobku likvidujte jako nebezpečný odpad. Prázdné obaly odevzdejte k recyklaci.

Ekologie:

Výrobek se nesmí dostat do vodních toků, odpadních vod nebo do půdy. Nebezpečný pro vodní prostředí.

Označení:

Zatřídění do tříd hořlavosti kapalin:
III

Klasifikace dle 157/1998/Sb.:
-

Informace pro přepravu: -

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a uživatelské techniky. Za použití a zpracování nepřebírá výrobce žádnou záruku, protože na tyto sféry nemá jakýkoli vliv.

Údaje přesahující obsah technického listu, nebo odlišné údaje, vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše obchodní podmínky.

S vydáním tohoto Technického listu ztrácejí předchozí listy svou platnost.